路盤材試験成績表

受託番号　R0308M40

委 託 者	山形砕石株式会社		
工 事 名 又 は 目 的	販売用		
試料名	M－40		
用　　途	路盤材		
採 取 地	黒石市大字花巻字石森沢1－1		
採 取 方 法	委託者持ち込み試料による。	試験年月日	平成27年2月10日

試験項目		単位	測定値	備考
比重試験	表乾	－	2.688	
	絶乾	－	2.653	
	見掛け	－	2.749	
吸水率試験		%	1.317	
単位容積質量試験	軽装	kg/m^3	*	
	標準	kg/m^3	*	

試験項目	単位	測定値	備考
すりへり試験	%	27.7	
安定性試験	%	2.3	
塑性指数	－	N.P.	
修正CBR試験	%	75(2.5mm)	88(5mm)
最大乾燥密度	g/cm^3	2.164	
最適含水比	%	5.5	

粒度試験結果

ふるい目の開き	残留質量	残留質量百分率	累加質量百分率	通過質量百分率
(mm)	(kg)	(%)	(%)	(%)
106	*	*	*	*
75	*	*	*	*
63	*	*	*	*
53	0.000	0	0	100
37.5	0.460	1	1	99
31.5	2.077	6	7	93
26.5	3.324	9	16	84
19	3.731	10	26	74
16	1.203	3	29	71
13.2	1.767	5	34	66
9.5	2.708	8	42	58
4.75	2.953	8	50	50
2.36	2.724	8	58	42
0.425	7.452	21	79	21
0.075	4.562	13	92	8
残	3.041	8	100	0
計	36.002	100	*	*



試験結果は上記のとおりでした。

公益財団法人　青森県建設技術センター
理事長

平成27年2月12日

この面は参照用です。
官庁への提出は
原本をご利用下さい。

受託番号	R0308M40	データシートNo	G
試験名	突固めによる土の締固め試験		JIS A 1210
試料名	M－40	試験年月日	平成27年2月10日

試験方法	E－b	モルド　内径　cm	15
試料の準備方法	乾燥法	ランマー質量　kg	4.5
試料の使用方法	非繰り返し法	落下高さ　cm	45
突固め回数　層/回	3/92	37.5mm 以上の粒子　%	1

測定番号	1	2	3	4	5	6
平均含水比　ω　%	3.00	3.70	4.80	5.60	6.20	*
乾燥密度　g/cm³	2.033	2.086	2.159	2.164	2.150	*

最大乾燥密度　ρdMAX　2.164

最適含水比　ωOPT　5.5



受託番号	R0308M40	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄNO	H
試 験 名	修正ＣＢＲ試験	舗装試験法便覧	
試 料 名	Ｍ－４０	試験年月日	平成27年2月10日

供試体番号	No. 1			No. 2			No. 3		
突固め回数 層/回	３層９２回			３層４２回			３層１７回		
乾燥密度 ρd g/cm³	2.164	2.159	2.150	2.072	2.066	2.050	1.983	1.960	1.981
平均	2.158			2.063			1.975		
CBR2.5mm %	234.3	188.8	194.8	75.4	97.0	59.0	58.2	53.0	56.0
平均 %	206.0			77.1			55.7		
CBR5.0mm %	270.4	224.1	243.2	97.0	112.1	62.3	62.3	52.8	67.3
平均 %	245.9			90.5			60.8		

		２．５mm貫入時	５．０mm貫入時
最大乾燥密度 ρdmax	g/cm³	2.164	2.164
最適含水比 ωopt	%	5.5	5.5
締固め度	%	95	95
修正ＣＢＲ	%	75	88





路床土支持力比（ＣＢＲ試験）〔室内試験〕 X－Y ELECTRONIC RECORDER CHART

調査名　山形砕石（株）

試料 No.　Ｍ－４０

試験年月日 平成 27年 2月 10日

試　験　者 （公財）青森県建設技術センター



供試体番号No.	No. 1	
$CBR_{2.5} = \frac{31.4}{13.4} \times 100 = 234.3$ %		
$CBR_{5.0} = \frac{53.8}{19.9} \times 100 = 270.4$ %		
ＣＢＲ＝	270.4	%
供試体番号No.	No. 2	
$CBR_{2.5} = \frac{25.3}{13.4} \times 100 = 188.8$ %		
$CBR_{5.0} = \frac{44.6}{19.9} \times 100 = 224.1$ %		
ＣＢＲ＝	224.1	%
供試体番号No.	No. 3	
$CBR_{2.5} = \frac{26.1}{13.4} \times 100 = 194.8$ %		
$CBR_{5.0} = \frac{48.4}{19.9} \times 100 = 243.2$ %		
ＣＢＲ＝	243.2	%
平均ＣＢＲ	245.9	%

貫入量 mm	2.5	5.0
標準荷重 kN	13.4	19.9

路床土支持力比（ＣＢＲ試験）〔室内試験〕 X－Y ELECTRONIC RECORDER CHART

調査名　山形砕石（株）

試料 No.　Ｍ－４０

試験年月日 平成 27年 2月 10日

試　験　者 （公財）青森県建設技術センター



供試体番号No.	No. 1	
$CBR_{2.5} = \frac{10.1}{13.4} \times 100 =$	75.4	%
$CBR_{5.0} = \frac{19.3}{19.9} \times 100 =$	97.0	%
ＣＢＲ＝	97.0	%
供試体番号No.	No. 2	
$CBR_{2.5} = \frac{13.0}{13.4} \times 100 =$	97.0	%
$CBR_{5.0} = \frac{22.3}{19.9} \times 100 =$	112.1	%
ＣＢＲ＝	112.1	%
供試体番号No.	No. 3	
$CBR_{2.5} = \frac{7.9}{13.4} \times 100 =$	59.0	%
$CBR_{5.0} = \frac{12.4}{19.9} \times 100 =$	62.3	%
ＣＢＲ＝	62.3	%
平均ＣＢＲ	90.5	%

貫入量 mm	2.5	5.0
標準荷重 kN	13.4	19.9

路床土支持力比（ＣＢＲ試験）〔室内試験〕 Ｘ－Ｙ ELECTRONIC RECORDER CHART

調査名　山形砕石（株）

試料 No.　Ｍ－４０

試験年月日 平成 27年 2月 10日

試　験　者 （公財）青森県建設技術センター



供試体番号No.	No. 1	
$CBR_{2.5} = \frac{7.8}{13.4} \times 100 =$	58.2	%
$CBR_{5.0} = \frac{12.4}{19.9} \times 100 =$	62.3	%
ＣＢＲ＝	62.3	%
供試体番号No.	No. 2	
$CBR_{2.5} = \frac{7.1}{13.4} \times 100 =$	53.0	%
$CBR_{5.0} = \frac{10.5}{19.9} \times 100 =$	52.8	%
ＣＢＲ＝	52.8	%
供試体番号No.	No. 3	
$CBR_{2.5} = \frac{7.5}{13.4} \times 100 =$	56.0	%
$CBR_{5.0} = \frac{13.4}{19.9} \times 100 =$	67.3	%
ＣＢＲ＝	67.3	%
平均ＣＢＲ	60.8	%

貫入量　mm	2.5	5.0
標準荷重　kN	13.4	19.9

受託番号	R0308M40	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄNO	A
試 験 名	骨材のふるい分け試験		JIS A 5001
試 料 名	M－４０	試験年月日	平成27年2月10日

（1）２．３６mm残留分のふるい分け

ふるいの呼び寸法 mm	残留質量 kg	残留質量百分率 %	累加質量百分率 %	通過質量百分率 %	粒度範囲	備考
106	*	*	*	*	*	
75	*	*	*	*	*	
63	*	*	*	*	*	
53	0.000	0	0	100	100	
37.5	0.460	1	1	99	95-100	
31.5	2.077	6	7	93	*	
26.5	3.324	9	16	84	*	
19	3.731	10	26	74	60-90	
16	1.203	3	29	71	*	
13.2	1.767	5	34	66	*	
9.5	2.708	8	42	58	*	
4.75	2.953	8	50	50	30-65	
2.36	2.724	8	58	42	20-50	
残	15.055	42	100	0	*	
計	36.002	100	**	**	*	

（2）２．３６mm通過分のふるい分け

ふるいの呼び寸法 mm	残留質量 g	残留質量百分率 %	補正残留質量 kg	補正残留質量百分率 %	補正累加質量百分率 %	補正通過質量百分率 %	粒度範囲
0.425	247.64	49.5	7.452	21	79	21	10-30
0.075	151.51	30.3	4.562	13	92	8	2-10
残	100.85	20.2	3.041	8	100	0	
計	500.00	100.0	15.055	100	**	**	

備考

受託番号	R0308M40	データシートNO	B
試験名	粗骨材の密度及び吸水率試験		JIS A 5001
試料名	M－４０	試験年月日	平成27年2月10日

		I	II		
表乾質量	網かご＋表乾試料 質量 g	3374.7	3384.2	所要試料質量 13.2mm～4.75mmで1.0kg×２回 実際は、3.0kg以上×２回行い すりへり試験の分も確保する	
	網かご質量 g	390.2	390.3		
	表乾試料質量 ＝WS g	2984.5	2993.9	0.1g単位まで測定	
水中質量	網かご＋試料 質量 g	2217.0	2222.6		
	網かご水中質量 g	342.8	342.9		
	試料水中質量 ＝WW g	1874.2	1879.7	0.1g単位まで測定	
体積 ＝WS－WW		1110.3	1114.2		
表乾比重 DS＝WS/（WS－WW）		2.688	2.687	平均 2.688	小数第４位を四捨五入 平均より0.01以内

試料乾燥質量 ＝WD g		2945.3	2955.4	0.1g単位まで測定	
絶乾比重 DD＝WD/（WS－WW）		2.653	2.652	平均 2.653	小数第４位を四捨五入 平均より0.01以内
みかけ比重 DM＝WD/（WD－WW）		2.750	2.747	平均 2.749	小数第４位を四捨五入 平均より0.01以内

吸水量 ＝WS－WD g		39.2	38.5		
吸水率 Q＝（WS－WD）/WD×100 %		1.331	1.303	平均 1.317	小数第４位を四捨五入 平均より0.03%以内

備考

絶乾比重＝かさ比重

みかけ比重＞表乾比重＞絶乾比重

安定性

受託番号	R0308M40	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄNO	C
試 験 名	硫酸ナトリウムによる安定性試験		JIS A 1122
試 料 名	M－４０	試験年月日	平成27年2月10日

通過ふるい mm	とどまるふるい mm	各群の質量 kg	①各群の質量百分率 %	②試験前の各群の質量 g	③試験後の各群の質量 g	④各群の損失質量百分率 %	⑤骨材の損失質量百分率 %
53	37.5	0.460	2.2	*	*	3.6	0.1
37.5	31.5	2.077	9.9	1502.3	1447.5	3.6	0.4
31.5	19	7.055	33.7	1000.4	990.1	1.0	0.3
19	13.2	2.970	14.2	750.2	729.4	2.8	0.4
13.2	9.5	2.708	12.9	500.4	475.4	5.0	0.6
9.5	4.75	2.953	14.1	300.1	294.0	2.0	0.3
4.75	2.36	2.724	13.0	200.1	197.2	1.4	0.2
合計		20.947	100.000	4253.500	4133.600	*	2.3

通過ふるい mm	とどまるふるい mm	試験前の個数 個	試験後の個数 個	破壊状況		備考
					崩壊	
53	37.5	*	*	*	はげおち	
37.5	31.5	23	22	*	割れ	
31.5	19	38	37	*	ひびわれ	
					その他	

備考

すりへり

受託番号	R0308M40	データシートNO	D
試 験 名	道路用砕石のすりへり試験		JIS A 5001
試 料 名	M－４０	試験年月日	平成27年2月10日

通過ふるい mm	とどまるふるい mm	各群の質量 g	粒度区分	鋼球の数 個	鋼球の質量 g	回転数 回	回転速度 回
１３．２	４．７５	５０００ ±１０	－	８個	３３３０ ±２５	５００	３３回／分

試験前の試料乾燥質量	g	①	5000.6
試験後１．７mmふるいに残った試料乾燥質量	g	②	3613.3
すりへり損失量	g	③=①－②	1387.3
すりへり減量	%	③÷①×100	27.7

備考

受託番号	R0308M40	データシートNO	D
試験名	道路用砕石の液性限界・塑性限界試験		JIS A 1205・1206
試料名	M－40	試験年月日	平成27年2月10日

液性限界試験			塑性限界試験	
No.	落下回数	含水比 %	No	含水比 %
1	*	*	1	*
2	*	*	2	*
3	*	*	3	*
4	*	*		
5	*	*		
6	*	*		
液性限界 ωL %		塑性限界 ωP %	塑性指数 IP	
N.P.		N.P.	N.P.	



液性限界試験

容器番号	*	*	*
落下回数	*	*	*
(湿潤土＋容器)質量 ma g	*	*	*
(乾燥土＋容器)質量 mb g	*	*	*
容器の質量 mc g	*	*	*
含水比 ω %	*	*	*

容器番号	*	*	*
落下回数	*	*	*
(湿潤土＋容器)質量 ma g	*	*	*
(乾燥土＋容器)質量 mb g	*	*	*
容器の質量 mc g	*	*	*
含水比 ω %	*	*	*

塑性限界試験

容器番号	*	*	*
(湿潤土＋容器)質量 ma g	*	*	*
(乾燥土＋容器)質量 mb g	*	*	*
容器の質量 mc g	*	*	*
含水比 ω %	*	*	*
備考			